Nazwa wyrobu: Wykładzina kauczukowa PEROMET

1. Wygląd zewnętrzny:

Lp.		PEROMET
1	Powierzchnia licowa	z półpołyskiem, z wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5mm, jednobarwna – czarna
2	Powierzchnia spodnia	moletowana odciskiem tkaniny, jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej

2. Wymiary wykładziny:

- Grubość 8+/- 0,5 mm
- Szerokość 1450 +/- 1%
- Długość w rolce: 5 mb +1%

3. Własności fizyko – mechaniczne:

Lp.	Właściwości	Jedn.	Wartość wymagana	Wartość uzyskana	Norma
1.	Twardość	^{0}ShA	75+/-5	77-78	PN-80/04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	6,0	7,5-8,0	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	200	250	PN-ISO 37:2007
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie	N/mm	≥20	26	PN-ISO 34-1:2007
5.	Odporność na ścieranie	mm^3	≤250	155	PN-ISO 4649:2007
6.	Giętkość: średnica trzpienia 20mm	–	bez zarysowania	bez zarysowania	PN-EN 435
7.	Nasiąkliwość wodą metodą powierzchniową po 24 h	mg/cm^2	≤1,0	0,164	PN-75/B-04270

Wykładzina kauczukowa PEROMET posiada Atest Higieniczny HK/B/1569/01/99 wydany przez Zakład Higieny Komunalnej.