

Nazwa wyrobu: **Płyty uszczelniające EPDM**

**Producent:** Z.P.G. „Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

**Charakterystyka wyrobu:** Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

**Kolor:** czarny lub inny uzgodniony z klientem

**Wymiary płyt:**

- **Grubość :**
  - 0,8 ± 0,1 mm - gładka lub jednostronnie moletowana
  - 1,0 ÷ 10 mm - gładka, jednostronnie i dwustronnie moletowana
- **Szerokość :**
  - dla grubości 0,8 ÷ 3,5 mm - 1200 ± 24 mm i 1400 ± 28mm
  - dla grubości 4,0 ÷ 10,0 mm - 1200 ± 24 mm
- **Długość:** 5 - 10mb /±0,05m/

**Parametry fizyko - mechaniczne płyt:**

L.p.	Właściwość	Jedn.	Wartość wymagana	Norma
1.	Twardość	<sup>0</sup> ShA	60; 70+/-5	PN -80/C-04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	5	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	150	PN-ISO 37:2007
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie, min	kN/m	20	PN-ISO 34-1:2007
5.	Odształcenie trwałe przy ściskaniu 70 <sup>0</sup> C/22h, max	%	40	PN-ISO 815:1998
6.	Odporność na starzenie w powietrzu w temp. 100 <sup>0</sup> C/70h - zmiana twardości - zmiana wytrzymałości - zmiana wydłużenia	<sup>0</sup> ShA % %	+/-10 +/-30 -50	PN-ISO 188:2000
7.	Temperatura stosowania płyt	<b>Od -30°C do +100°C</b>		

*Możliwa jest produkcja o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.*