

Producent: Zakłady Przemysłu Gumowego „SANTOCHEMIA” Sp-nia Pracy, Dębe Wielkie, Ul. Warszawska 86, tel. (25) 757 71 40, fax 25-757-71-45

Nazwa wyrobu: Wykładzina kauczukowa PEROMET

1. Wygląd zewnętrzny:

Lp.		PEROMET
1	Powierzchnia licowa	z półpółyskiem, z wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5mm, jednobarwna (kolor zgodny z zamówieniem klienta)
2	Powierzchnia spodnia	moletowana odciskiem tkaniny, jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej

2. Wymiary wykładziny:

- Grubość 3÷8+/- 0,3 mm
- Szerokość 1450 +/-14mm
- Długość w rolce: 10 mb

3. Własności fizyko - mechaniczne:

Lp.	Właściwości	Jedn.	Wartość wymagana	Wartość uzyskana	Norma
1.	Twardość	⁰ ShA	75+/-5	77-78	PN-80/04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	6,0	7,5-8,0	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	200	250	PN-ISO 37:2007
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie	N/mm	≥20	26	PN-ISO 34-1:2007
5.	Odporność na ścieranie	mm ³	≤250	155	PN-ISO 4649:2007
6.	Giętkość: średnica trzpienia 20mm	-	bez zarysowania	bez zarysowania	PN-EN 435