

**Nazwa wyrobu:** Wykładzina kauczukowa PEROMET

**1. Wygląd zewnętrzny:**

Lp.		PEROMET
1.	Powierzchnia licowa	z półpołyskiem, z wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5mm, jednobarwna - czarna
2.	Powierzchnia spodnia	moletowana odciskiem tkaniny, jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do powierzchni licowej

**2. Wymiary wykładziny:**

- Grubość 4+/- 0,4 mm
- Szerokość 1450 +/-14mm
- Długość w rolce: 10 mb

**3. Własności fizyko - mechaniczne:**

Lp.	Właściwości	Jedn.	Wartość wymagana	Wartość uzyskana	Norma
1.	Twardość	<sup>0</sup> ShA	75+/-5	77-78	PN-80/04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	6,0	7,5-8,0	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	200	250	PN-ISO 37:2007
4.	Wytrzymałość na rozdieranie	N/mm	≥20	26	PN-ISO 34-1:2007
5.	Odporność na ścieranie	mm <sup>3</sup>	≤250	155	PN-ISO 4649:2007
6.	Giętkość: średnica trzpienia 20mm	-	bez zarysowania	bez zarysowania	PN-EN 435

\* Wykładzina kauczukowa PEROMET posiada Atest Higieniczny HK/B/1569/01/99 wydany przez Zakład Higieny Komunalnej.